



Rostschutzgrundierung

Karta techniczna
Stan: 07.04.00.

**Bezołowiowy podkład gruntujący
i antykorozyjny w aerozolu.**

Baza: lakier nitro

Charakterystyka: Rostschutzgrundierung / Farba podkładowa jest jasno szarą, szybko schnącą, nie zawierającą ołowiu farbą antykorozyjną w aerozolu. Zestaw pigmentów gwarantuje bardzo dobrą ochronę antykorozyjną. Sucha warstwa ma bardzo dobrą przyczepność do czystych powierzchni metalowych.

Zastosowanie: Farba podkładowa wskazana jest do gruntowania surowych blach karoseryjnych, które przeznaczone są do lakierowania albo pokrycia innym systemem (np. środkami ochrony podwozia).

Dane techniczne:	Kolor:	jasno szary
	Zapach:	rozpuszczalnika
	Gęstość:	ok. 0,9 g/cm ³
	Czas schnięcia:	ok. 30 min.
	Zmywanie:	aceton

Nakładanie: **Uwaga wstępna**
Przed rozpoczęciem stosowania preparatu należy zapoznać się ze środkami ostrożności i radami dotyczącymi bezpieczeństwa zawartymi w karcie bezpieczeństwa. Również w przypadku produktów nie objętych obowiązkiem znakowania ze względu na bezpieczeństwo pracy należy zachować ogólne środki ostrożności związane ze stosowaniem środków chemicznych.

Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie pokrywane farbą podkładową muszą być wcześniej oczyszczone, wysuszone i odtłuszczone. Rdza i kurz muszą być usunięte. W miarę możliwości powierzchnia powinna być przeszlifowana.

Nakładanie

Farba podkładowa powinna mieć przed użyciem temperaturę pokojową. Pojemnik mocno wstrząsnąć; kiedy kulka zaczyna uderzać o ścianki pojemnika, jeszcze wstrząsać przez około 1 min. Podczas natrysku pojemnik trzymać pionowo i utrzymywać odstęp od powierzchni od 20 cm do 30 cm. Nakładać dwie do trzech cienkich warstw, w systemie na krzyż. Po nałożeniu każdej warstwy należy odczekać minimum 2-3 min w celu częściowego odparowania rozpuszczalnika. Po nałożeniu powinno się odwrócić puszkę i nacisnąć główkę zaworu do momentu wypływania gazu napędowego. Czynność ta oczyszcza z farby dyszę natryskową.

Czyszczenie: Natryśniętą farbę natychmiast zmyć acetonem lub zmywaczem D.
Uwaga: Zmywaczem działać bardzo krótko ponieważ może spowodować uszkodzenie lakieru.

Magazynowanie: Zagrożenie przemarzeniem: nie
Zalecana temperatura składowania: 10 °C do 20 °C (nie powyżej 50 °C)
Czas składowania: 12 miesięcy

Forma dostawy: Aerosol, 400 ml Art. Nr 157.60 F.

Wskazania/rady dotyczące bezpieczeństwa/ oznaczenia transportowe: patrz karta bezpieczeństwa

Wskazówka: Podane informacje, szczególnie dotyczące nanoszenia farby i jej zastosowań oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu. Ze względu na wielką różnorodność materiałów i będące poza naszym wpływem zróżnicowane warunki pracy zalecamy przeprowadzenie każdorazowo własnych prób dla sprawdzenia przydatności naszych produktów do planowanej metody nanoszenia i zamierzonych celów. Ani wskazówki zawarte w niniejszej karcie technicznej ani porady udzielone ustnie nie mogą być podstawą odpowiedzialności jeśli nie wyniknęły ze złych zamiarów lub ciężkiego niedbalstwa producenta.

Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej poprzednie jej wydania tracą ważność

Polska

Henkel Polska S.A
ul. Domaniewska 41/ MARS
PL-02-672 Warszawa
Telefon (022) 56 56 200
Telefax (022) 56 56 222

Niemcy

Henkel Teroson GmbH
D-69112 Heidelberg

Hans-Bunte-Straße 4
D-69123 Heidelberg
Telefon (06221) 704-0
Telefax (06221) 704-698
